

Gebrauchsanweisung

Verschlossene ortsfeste Bleibatterien

Nenndaten:

Nennspannung U_N : 2,0 V x Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen

Nennkapazität $C_N = C_{10}$: 10 stdg. Entladung (siehe Typenschild)

Nennentladestrom: $I_N = I_{10} \cdot \frac{C_N}{10 \text{ h}}$

Entladeschlussspannung U_g : 1,80 V/Zelle bei C_{10}

Nenntemperatur T_N : 20 °C

Verschlossene ortsfeste Bleibatterien bestehen aus Zellen, bei denen über die gesamte Brauchbarkeitsdauer kein Nachfüllen von Wasser zulässig ist. Als Verschlussstopfen werden Überdruckventile verwendet, die nicht ohne Zerstörung geöffnet werden können.



Gebrauchsanweisung beachten und sichtbar in der Nähe der Batterie anbringen! Arbeiten an Batterien nur nach Unterweisung durch Fachpersonal!



Rauchen verboten! Keine offene Flamme, Glut oder Funken in die Nähe der Batterie bringen, da Explosions- und Brandgefahr!



Bei Arbeiten an Batterien Schutzbrille und Schutzkleidung tragen! Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN EN 50272 T2, DIN EN 50110 T1 beachten!



Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit viel klarem Wasser aus- bzw. abspülen. Danach unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Mit Säure verunreinigte Kleidung mit Wasser auswaschen!



Explosions- und Brandgefahr, Kurzschlüsse vermeiden! Achtung! Metallteile der Batterien stehen immer unter Spannung, deshalb keine fremden Gegenstände oder Werkzeug auf der Batterie ablegen!



Elektrolyt ist stark ätzend. Im normalen Betrieb ist Berührung mit dem Elektrolyten ausgeschlossen. Bei Zerstörung der Gehäuse ist der freiwerdende gebundene Elektrolyt genauso ätzend wie flüssiger.



Blockbatterien/Zellen haben ein hohes Gewicht! Auf sichere Aufstellung achten! Nur geeignete Transporteinrichtungen verwenden!



Gefährliche elektrische Spannung



Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Montage-, Inbetriebsetzungs- und Gebrauchsanweisung unter www.hoppecke.com

Montage durch: _____

am: _____

Inbetriebnahme durch: _____

am: _____

Sicherheitskennzeichen angebracht durch: _____

am: _____

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, bei Reparatur mit nicht originalen Ersatzteilen oder eigenmächtigen Eingriffen erlischt der Gewährleistungsanspruch.

1. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sind alle Zellen/Blöcke auf mech. Beschädigung, polrichtige Verschaltung und festen Sitz der Verbinder zu prüfen.

Folgendes Drehmoment gilt für Schraubverbindungen

M8 mit 20 Nm \pm 1 Nm,

M5/M6 mit 8 Nm \pm 1 Nm.

Gegebenenfalls sind die Polabdeckungen aufzubringen.

Batterie polrichtig bei ausgeschaltetem Ladegerät und abgetrennten Verbrauchern an die Gleichstromversorgung anschließen (positiver Pol an positive Anschlussklemme).

Ladegerät einschalten und gemäß Pkt. 2.2 laden.

2. Betrieb

Für den Aufbau und Betrieb von ortsfesten Batterie-Anlagen gilt DIN EN 50272 T1 und DIN EN 50272 T2 bzw. IEC 62485-2.

Die Batterie ist so aufzustellen, dass zwischen einzelnen Zellen/Blöcken eine umgebungsbedingte Temperaturdifferenz von > 3 °C nicht auftreten kann.

2.1 Entladen

Die dem Entladestrom zugeordnete Entladeschlussspannung der Batterie darf nicht unterschritten werden. Sofern keine besonderen Angaben des Herstellers vorliegen, darf nicht mehr als die Nennkapazität entnommen werden. Nach Entladungen, auch Teilentladungen, ist die Batterie sofort aufzuladen.

2.2 Laden

Anwendbar ist das Ladeverfahren mit den Grenzwerten gemäß DIN 41773 (IU-Kennlinie).

Anlagenbedingt kann bei folgenden Betriebsarten (gem. EN 50272-2:2001) geladen werden.

a) **Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb** Hierbei sind die Verbraucher, die Gleich-

stromquelle und die Batterie ständig parallel geschaltet.

Dabei ist die Ladespannung die Betriebsspannung der Batterie und gleichzeitig die Anlagenspannung.

Beim **Bereitschaftsparallelbetrieb** ist die Gleichstromquelle jederzeit im Stande, den maximalen Verbraucherstrom und den Batterieladestrom zu liefern. Die Batterie liefert nur dann Strom, wenn die Gleichstromquelle ausfällt. Die einzustellende Ladespannung ist in der Tabelle unten angegeben.

Zur Verkürzung der Wiederaufladezeit kann eine Ladestufe verwendet werden, bei der die Ladespannung max. 2,40 V x Zellenzahl beträgt (Bereitschaftsparallelbetrieb mit Wiederaufladestufe). Es folgt eine automatische Umschaltung auf die Ladeerhaltungsspannung.

Beim **Pufferbetrieb** ist die Gleichstromquelle nicht in der Lage jederzeit den maximalen Verbraucherstrom zu liefern. Der Verbraucherstrom übersteigt zeitweilig den Nennstrom der Gleichstromquelle. Während dieser Zeit liefert die Batterie Strom. Sie ist nicht jederzeit voll geladen. Daher ist die Ladespannung verbraucherabhängig auf ca. 2,27 bis 2,30 V x Zellenzahl in Abstimmung mit dem Batteriehersteller einzustellen.

b) Umschaltbetrieb

Beim Laden ist die Batterie vom Verbraucher getrennt. Die Ladespannung der Batterie beträgt max. 2,40 V/Zelle. Das Laden ist zu überwachen. Ist bei 2,40 V/Zelle der Ladestrom auf 1,5 A/100 Ah Nennkapazität gesunken, wird auf Erhaltungsladen gemäß Pkt. 2.3 geschaltet, bzw. die Umschaltung erfolgt nach Erreichen von 2,40 V/Zelle.

c) Batteriebetrieb (Lade-/Entladebetrieb)

Der Verbraucher wird nur aus einer Batterie gespeist. Das Ladeverfahren ist abhängig von der Anwendung und mit dem Batteriehersteller abzustimmen.

2.3 Erhalten des Vollladezustands (Erhaltungsladen)

Es müssen Geräte mit den Festlegungen nach DIN 41773 benutzt werden. Die einzustellende Ladespannung ist in der Tabelle unten angegeben.

2.4 Ausgleichsladung

Wegen möglicher Überschreitungen der zulässigen Verbraucherspannungen sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, z. B. Abschalten der Verbraucher.

Eine Ausgleichsladung ist erforderlich nach einer Tiefentladung und/oder nach einer ungenügenden Ladung; sie kann mit konstanter Spannung von max. 2,40 V/Zelle bis zu 48 Stunden durchgeführt werden. Das Ende der Ausgleichsladung ist erreicht, wenn die Zellenspannungen innerhalb von 2 Stunden nicht mehr ansteigen. Dabei sollte der Ladestrom nicht höher als 20 A je 100 Ah Nenn-

kapazität sein. Beim Überschreiten der max. Temperatur von 45 °C ist das Laden zu unterbrechen oder vorübergehend auf Erhaltungsladen zu schalten, damit die Temperatur absinkt.

2.5 Überlagerte Wechselströme

Während des Wiederaufladens bis 2,40 V/Zelle gemäß den Betriebsarten Pkt. 2.2 darf der Effektivwert des Wechselstromes zeitweise max. 20 A je 100 Ah Nennkapazität betragen. Nach dem Wiederaufladen und dem Weiterladen (Erhaltungsladen) im Bereitschaftsparallelbetrieb oder Pufferbetrieb darf der Effektivwert des Wechselstromes 5 A je 100 Ah Nennkapazität nicht überschreiten (empfohlen: 1 A je 100 Ah Nennkapazität).

2.6 Ladeströme

Im Bereitschaftsparallelbetrieb oder Pufferbetrieb ohne Wiederaufladestufe sind die Ladeströme nicht begrenzt. Der Ladestrom sollte 10 A bis 20 A je 100 Ah Nennkapazität betragen (Richtwert).

2.7 Temperatur

Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Bleibatterien beträgt 10 °C bis 30 °C. Der ideale Betriebstemperaturbereich beträgt 20 °C ± 5K.

Höhere Temperaturen verkürzen die Brauchbarkeitsdauer. Die technischen Daten gelten für die Nenntemperatur 20 °C. Niedrigere Temperaturen verringern die verfügbare Kapazität. Das Überschreiten der Grenztemperatur von 55 °C ist unzulässig. Dauernde Betriebstemperaturen größer 45 °C sind zu vermeiden.

2.8 Temperaturabhängige Ladespannung

Innerhalb der Betriebstemperatur von 15 °C bis 25 °C ist eine temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung nicht erforderlich.

Liegt die Betriebstemperatur dauernd außerhalb dieses Temperaturbereiches, sollte die Spannung angepasst werden. Der Temperaturkorrekturfaktor beträgt ca. 0,005 V/Zelle je K.

Temperatur	-10	0	10	20	30	40
[°C]						
Ladespannung	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,15
[V/Zelle]						

2.9 Elektrolyt

Der Elektrolyt ist verdünnte Schwefelsäure gebunden in einem Glasfaservlies oder Gel.

3. Batteriepflege und -kontrolle

Die Batterie ist sauber und trocken zu halten, um Kriechströme zu vermeiden. Die Reinigung der Batterie sollte gemäß ZVEI-

Merkblatt »Reinigung von Batterien« durchgeführt werden.

Kunststoffteile der Batterie, insbesondere Zellengefäße, dürfen nur mit Wasser ohne Zusatz gereinigt werden.

Mindestens alle 6 Monate sind zu messen und aufzuzeichnen:

- Batteriespannung;
- Spannung einiger Zellen/Blockbatterien;
- Oberflächentemperatur einiger Zellen/Blockbatterien;
- Batterieraum-Temperatur.

Weicht die Zellenspannung von der mittleren Erhaltungsladespannung um die Werte in der u. a. Tabelle ab und/oder weicht die Oberflächentemperatur verschiedener Zellen/Blöcke um mehr als 5 K ab, so ist der Kundendienst anzufordern.

Hinweis: Die Ladeerhaltungsspannungen bei Bleisäurebatterien mit in Gel fixierten Elektrolyten können innerhalb der ersten zwei bis etwa vier Jahre nach Inbetriebsetzung der Batterie stärker schwanken. Die Spannungen bewegen sich dabei in einem unkritischen Bereich von ca. 2,12V/Zelle ± 1% bis 2,5 V/Zelle ± 1%. Diese Streuungen bei Gelbatterien sind ein normales Phänomen und haben keinen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit bzw. Kapazität der einzelnen Batteriezellen/Batterieblöcke.

Jährlich sind zu messen und aufzuzeichnen:

- Batteriespannung;
- Batteriespannung aller Zellen/Blockbatterien;
- Oberflächentemperatur aller Zellen/Blockbatterien;
- Batterieraum-Temperatur.

Jährliche Sichtkontrolle:

- aller Schraubverbindungen,
- alle Schraubverbindungen sind auf festen Sitz zu prüfen,
- der Batterieaufstellung bzw. -unterbringung,
- der Be- und Entlüftung.

4. Prüfungen

Bei Prüfungen ist nach DIN EN 60896 T21/T22 vorzugehen. Sonder-Prüfanweisungen, z. B. nach DIN VDE 0100-710 und DIN VDE 0100-718 sind darüber hinaus zu beachten.

5. Störungen

Werden Störungen an der Batterie oder der Ladeeinrichtung festgestellt, ist unverzüglich der Kundendienst anzufordern. Messdaten gemäß Pkt. 3 vereinfachen die Fehlersuche und die Störungsbeseitigung. Ein Service-Vertrag mit uns erleichtert das rechtzeitige Erkennen von Fehlern.

HOPPECKE Servicenummer: 0800 246 77 32

6. Lagern und Außerbetriebnahme

Werden Zellen/Batterien für längere Zeit gelagert bzw. außer Betrieb genommen, so sind diese vollgeladen in einem trockenen, frostfreien Raum unterzubringen. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Um Schäden zu vermeiden, müssen folgende Ladebehandlungen gewählt werden:

1. Nachladung nach sechs Monaten wie in Pkt. 2.4. Bei mittleren Raumtemperaturen von mehr als 20 °C können kürzere Abstände erforderlich sein (für PV-Speichersysteme sind z. T. kürzere Nachladeintervalle notwendig. Siehe entsprechende Produktdokumentation).

Hinweis: Gegen Ende der max. Lagerdauer kann es zu einer erschwerten Ladungsannahme während der Wiederaufladung kommen. Daher empfehlen wir ein entsprechendes Ladeverfahren, welches eine schonende und vollständige Wiederaufladung gewährleistet. Siehe hierzu Abschnitt in der ausführlichen Montage- Inbetriebsetzungs- und Gebrauchsanweisung.

2. Erhaltungsladen nach Pkt. 2.3.

Die Gebrauchsdauer beginnt mit der Lieferung der gefüllten und geladenen Batterie ab Werk HOPPECKE. Lagerzeiten sind auf den Gebrauchsdauerzeitraum vollständig anzurechnen. Batterien bedürfen darüberhinaus einer Nachladung.

Hinweis: Max. zwei Nachladungen während der Lagerzeit. Danach ist die Batterie unter ständiger Ladeerhaltung zu betreiben.

7. Transport

Wenn gefüllte Blei-Akkumulatoren **unbeschädigt, dicht** und gegen **Umfallen, Verrutschen** und **Kurzschluss** gesichert auf einer Palette fest eingebunden sind und wenn sich an dem Packstück von außen **keine gefährlichen Spuren** (Säure, Lauge) befinden, werden diese beim Straßentransport nicht als Gefahrgut behandelt.

ACHTUNG: LKW-Ladungssicherung wichtig!

8. Technische Daten

Die Nennspannung, die Anzahl der Zellen/Blöcke, die Nennkapazität ($C_{10} = C_N$) und der Typ der Batterie sind dem Typenschild zu entnehmen.

8.1 Beispiel

Angabe Typenschild: 4 OPzV 200
4 = Anzahl der positiven Platten
OPzV = Bauart
200 = Nennkapazität C_{10}
(Kapazität bei Entladung mit zehnstündigem Strom (I_{10}) über eine Entladezeit von 10 h (t_{10}).

Typ	Ladeerhaltungsspannung (gemessen an den Endpolen der Batterie). Für den einzustellenden Wert am Ladegerät muss die Zellspannung mit der Zellenzahl multipliziert werden.			
HOPPECKE OPzV, power.bloc OPzV, net.power 12 V 100 und 12 V 150 Ah, power.com SB, power.com HC, OPzV solar.power, OPzV bloc solar.power, solar.bloc	2,25 V/Zelle ± 1%			
net.power 12 V 92 und 170 Ah, power.com XC, power.com H.C und dry.power	2,27 V/Zelle ± 1%			
Nominalspannung pro Einheit	2 V	4 V	6 V	12 V
Toleranz Ladeerhaltungsspannung für Einzelzellen/Blöcke	-0,10 V/+0,20 V	-0,14 V/+0,28 V	-0,17 V/+0,35 V	-0,25 V/+0,50 V

  Altbatterien mit diesem Zeichen sind wiederverwertbares Wirtschaftsgut und müssen dem Recyclingprozess zugeführt werden.
Altbatterien, die nicht dem Recyclingprozess zugeführt werden, sind unter Beachtung aller Vorschriften als Sondermüll zu entsorgen.